

## Technische gegevens

# Fundo Top® en wedi Top Wall

- Kant en klare afwerking voor wedi Fundo douchesystemen (Fundo Primo, Fundo Riolito neo, Fundo Plano) en voor de bekleding van wanden en oppervlakken



## Algemene productbeschrijving





Fundo Top is een eendelig en gebruiksklaar afwerking voor wedi Fundo douchevloerelementen (Fundo Primo, Fundo Riolito neo en Fundo Plano), individueel aanpasbaar en voor 100 % compatibel binnen het systeem. De systeemopbouw omvat: een wedi Fundo douchevloerelement, een bijpassend Fundo Top oppervlak, wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en een dienovereenkomstige systeemafvoer (behalve bij Fundo Plano). De Fundo Top artikelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, oppervlakken en afmetingen.

wedi Top Wall is de ideale aanvulling op Fundo Top. Het is perfect geschikt als wandoppervlak in de douche of voor de vormgeving

van oppervlakken in de hele badkamer. Dankzij het grote formaat (tot 2,50 x 1,20 m) ontstaat in een handomdraai een exclusief eindresultaat.

## Producteigenschappen

De bijzonder elegante oppervlakken van de wedi Top serie bieden tal van vormgevingsmogelijkheden: ze zijn gemaakt van een hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal en kunnen dankzij de moderne kleurtinten perfect worden geïntegreerd in elk badkamerdesign. Gedetailleerde informatie over de slipweerstand vindt u in de volgende tabel.

Afshot		Slipweerstand	Duitse norm DIN 51097	Oppervlak	Toepassing
6° ≤ 12°		standaard	–	–	Particuliere sector
12° ≤ 18°		gemiddeld	A	Fundo Top Homogeen oppervlak	Particuliere sector
18° ≤ 24°		hoog	B	Fundo Top Natuursteenlook	Particuliere en publieke / commerciële sector
24° >		zeer hoog	C	–	Publieke / commerciële sector

## Montage

---

Als 100 % compatibele systeemcomponent wordt Fundo Top na de montage van het wedi Fundo douchevloerelement met wedi 610 op het element verlijmd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de montagestappen verwijzen wij naar de aparte montagehandleiding. Deze is bij het product gevoegd en kan online worden opgeroepen onder [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu).

wedi Top Wall kan worden toegepast op alle gebruikelijke ondergronden, zoals tegels, pleister of gipsplaten evenals wedi bouwplaten, wedi Subliner afdichtbanen en wedi 520 afdichtmiddel.

De vloer- en wandoppervlakken van de wedi Top serie kunnen zo nodig aan het gewenste formaat aangepast en voor de vormgeving op maat gesneden worden.

## Transport en opslag

---

Het element mag alleen uiterst voorzichtig getransporteerd en moet horizontaal opgeslagen worden. Het element dient uitsluitend in de daarvoor bestemde verpakking te worden opgeslagen.

## Diversen

---

Informatie over onderhoud, reiniging en reparatie staat vermeld in de aparte onderhoudsinstructies. Deze zijn bij het product gevoegd en kunnen online worden opgeroepen onder [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu).

## Technische eigenschappen Fundo Top® & wedi Top Wall

	<b>Kleur wit</b>	<b>Kleur grijs / antraciet-zwart</b>
<b>Materiaal</b>	mineraal materiaal op acrylharsbasis	mineraal-vinylcomposietmateriaal
<b>Materiaaldikte</b>	6 mm	6 mm
<b>Gewicht</b>	9,6 kg/m <sup>2</sup>	9,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Warmteuitzettingscoëfficiënt</b>	5,6 · 10 <sup>-6</sup> · K <sup>-1</sup> (volgens DIN 53752)	7,07 · 10 <sup>-5</sup> · K <sup>-1</sup> (volgens DIN 53752)
<b>Buigsterkte</b>	65 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN EN 310)	80 MPa (volgens DIN 53452)
<b>Kogeldrukhardheid</b>	260 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN ISO 2039-1)	260 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN ISO 2039-1)
<b>Trekvastheid</b>	37 MPa (volgens DIN EN ISO 527)	45 MPa (volgens DIN 53455)
<b>Permanente temperatuurbestendigheid</b>	tot 70°C (volgens DIN EN ISO 13894-1)	tot 70°C (volgens DIN EN ISO 13894-1)
<b>Waterbestendigheid</b>	is gegeven	is gegeven
<b>Wisseltemperatuurbestendigheid</b>	geslaagd (-50°C/+70°C)	geslaagd (-50°C/+70°C)
<b>Brandgedrag</b>	E (volgens EN 13501-1)	E (volgens EN 13501-1)
<b>Bacteriebestendigheid</b>	Robuust tegen schimmel- en bacteriebesmetting (conform DIN EN ISO 846 A/C), aantoonbare vermindering van bacteriën op het oppervlak (met max. 99,9% binnen 24 uur volgens JIT Z 2801)	
<b>Chemicaliënbestendigheid</b>	bestendig tegen huishoudelijke chemicaliën (zie pag. 2)	
<b>Krasbestendigheid</b>	is gegeven (zie onderhoudsinstructies)	is gegeven (zie onderhoudsinstructies)
<b>Slagvastheid</b>	is gegeven	is gegeven
<b>Zaagbaarheid</b>	Kan worden bewerkt met alle gangbare gereedschappen, zoals een handcirkelzaag. Voor het aanbrengen van armatuur-uitsparingen in de wedi Top Wall kan een decoupeerzaag worden gebruikt.	
<b>Slipremmend gedrag</b>	A (volgens DIN 51097)	B (volgens DIN 51097)
<b>Rolstoelbelastbaarheid</b>	is gegeven	is gegeven
<b>Reinigingsmogelijkheid</b>	eenvoudig te reinigen (zie onderhoudsinstructies)	eenvoudig te reinigen (zie onderhoudsinstructies)
<b>Afvoervriendelijkheid</b>	afvalsleutel 170203 bouw- en sloopafval	
<b>Oppervlaktehoedanigheid</b>	homogeen oppervlak	gestructureerde natuursteenlook
<b>Haptiek</b>	warmteaccumulerend	warmteaccumulerend

## Chemische weerstand

Testsubstantie	Kleur wit	Kleur grijs / antraciet-zwart
Leidingreiniger	✓	✓
Reinigers zoals Fila Cleaner / Cilit Bang	✓	✓
Haarverf	✓	✓
Make-up, mascara	✓	✓
Bruiningscrème	✓	✓
Zonnebrandcrème	✓	✓
Urine	✓	✓
Chloor	✓	✓
Wortelsap	✓	✓

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.